

Ime proizvoda	Grupa proizvoda	Mesto proizvodnje
DRVO IMPREGNACIJA	Transparentna impregnacija na vodenoj bazi sa hidrofbnim dodatkom	INOVA s.r. Slobodana Penezića 52 23000 Zrenjanin, Srbija
1. OPIS PROIZVODA I PODRUČJE PRIMENE		
DRVO IMPREGNACIJA je transparentna impregnacija za drvo na bazi vodene disperzije akrilnih veziva, parafinskog voska i silikon-siloksanske vodoodbojne komponente zbog koje je naš proizvod, u trenutku kreiranja ovog dokumenta, jedinstven na tržištu. Pažljivim receptuiranjem kreirali smo premaz koji je otporan na pojavu gljivica, stabilizuje boju drveta, omogućava ravnomernije bojenje, površine manje upijaju i završni premazi ostvaruju bolju adheziju. Namenjen je za spoljašnje i unutrašnje površine. Lako se nanosi i brzo suši. Proizvod nema neprijatan miris. DRVO IMPREGNACIJA jeste transparentni trajni završni premaz kadgod je ideja da drvo zadrži svoj prirodni izgled i strukturu bez površinski vidljivog filma i da, kao takav, bude ekonomično i ekstremno trajno rešenje. Ujedno, zbog prisustva silikonsko-siloksanske vodoodbojne komponente eventualno naknadno nanošenje slojeva neke druge boje ili laka može biti problematično. Proizvod se može tonirati prema INOVA DECORATIVA - PIGMENT MIX ton karti ili, alternativno i uz konsultaciju sa proizvođačem, mogu se upotrebljavati i toneri za vodorazredive boje drugih proizvođača.		
2. NAČIN PAKOVANJA		
Način pakovanja	Pakuje se u plastične kante od 1 l, 2,5 l i 5 l.	
3. TEHNIČKI PODACI		
Izgled	tečan	
Boja	žuto-narandžasta	
Gustina (T = +20 °C), kg/l	~ 1.03	
pH (T = +20 °C)	7.1 - 8.9	
Sadržaj suve materije, %	13.2 - 15.2	
Vreme sušenja (T=20°C, rel. vl. = 60%)	Suvo na dodir: ~20 min Spreman za dalju obradu: ~6 h	
Okvirna potrošnja	1 l pokriva približno 13.5 - 14.1 m ² u jednom sloju	
Sastav:	akrilno vezivo (33.3%), parafinski vosak (33.3%), hidrofbni silikon-siloksan (33.3%), aditivi i voda.	
Sadržaj VOC	Maksimalno dozvoljena vrednost sadržaja VOC (isparljive organske materije) < 29.5 g/l.	
4. PRIPREMA PODLOGE		
PRIPREMA PODLOGE	Podloga mora biti: čista, suva, čvrsta i izbrušena, bez slabo vezanih delova prašine i ostalih nečistoća koje mogu nepovoljno uticati na prijanjanje premaza na podlogu. Vlažnost drveta ne sme prelaziti 12% (lišćari) i 15% (četinari). Stare, dobro očuvane premaze, dovoljno je samo prethodno prebrusiti brusnim papirom granulacije 220. U tim slučajevima nije potrebno nanositi impregnaciju. Loše prihvaćene premaze ukloniti u potpunosti. Nakon uklanjanja slabo vezanih premaza i pre prvog bojenja obavezno naneti DRVO IMPREGNACIJA.	
5. PRIPREMA I NANOŠENJE		
PRIPREMA I NANOŠENJE	DRVO IMPREGNACIJA je spremna za upotrebu i ne sme se razblaživati vodom ili drugim sredstvima, samo je treba dobro promešati. Nanositi u jednom sloju kod unutrašnjih površina, a kod spoljašnjih površina mogu se naneti jedan do dva sloja. Nanositi molerskim valjkom ili četkom namenjenim za nanošenje disperzionih premaza. Prilikom nanošenja valjkom ili četkom, odstraniti višak materijala sa alata pre nanošenja. Može se nanositi i odgovarajućim mašinama za špricanje. Ukoliko je potrebno osušiti premaz impregnacije prebrusiti brusnim papirom granulacije 220, radi uklanjanja podignutih drvenih vlakana. Toniranje: Prema INOVA DECORATIVA - PIGMENT MIX ton karti ili, alternativno i uz konsultaciju sa proizvođačem, mogu se upotrebljavati i toneri za vodorazredive boje drugih proizvođača. Optimalna radna temperatura je od +10°C do +25°C. Ne sme se koristiti pri temperaturama nižim od +5°C ili višim od +30°C i relativnoj vlažnosti vazduha do 80%. Navedeni temperaturni intervali odnose se na temperaturu prostora, površina koje treba da se boje i samog premaza. Posle upotrebe alat odmah oprati čistom vodom.	

6. ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE	
ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE	Rok trajanja do 18 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, pri temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti. Ne sme smrznuti!
7. POSTUPANJE SA OTPADOM	
POSTUPANJE SA OTPADOM	Sa nastalim otpadom postupati u skladu sa važećim zakonskim propisima. Prilikom odlaganja, boju ne mešati sa komunalnim otpadom, ne izlivati u kanalizaciju, vodotokove ili okolinu, već je pomešati sa cementom ili drugim upojnim materijalom i u stvrdnutom stanju odložiti je kao građevinski (klasifikacioni broj: 17 09 04) ili komunalni (klasifikacioni broj: 08 01 12) otpad. Očišćena ambalaža se može reciklirati.
8. BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU	
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU	Proizvod nije klasifikovan kao opasan. Bezbednosni list dostupan na zahtev.
Zaštita ruku i tela:	Ruke zaštititi nepropusnim rukavicama. Radno odelo. Pre pauze i nakon rada oprati ruke.
Zaštita očiju:	Oči zaštititi upotrebom zaštitnih naočara.
Zaštita disajnih puteva:	Zaštititi maskom u slučaju nanošenja boje mašinom za špricanje.
9. KONTROLA KVALITETA	
KONTROLA KVALITETA	Karakteristike kvaliteta proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama, lokalnim, evropskim i drugim standardima. Tehnička uputstva u ovom listu su izrađena na osnovu naših iskustava i sa ciljem da se prilikom upotrebe proizvoda dostižu optimalni rezultati. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uslovima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda. Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva prethodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.