

Ime proizvoda	Grupa proizvoda	Mesto proizvodnje
FONDO	Podloga dekorativnih tehnika	INOVA s.r. Slobodana Penezića 52 23000 Zrenjanin, Srbija
1. OPIS PROIZVODA I PODRUČJE PRIMENE		
FONDO je osnovni premaz za pripremu podloge kod nanošenja dekorativnih materijala. Namenjen je ujednačavanju upojnosti i obojenosti podloge, učvršćivanju fasadne površine i poboljšanju adhezije narednog sloja. Spada u klasu perivih boja ali sa posebnom karakteristikom nešto grublje površinske strukture koja je pogodna za nanošenje materijala dekoraterskom hoblom. Primenjuje se na svim mineralnim substratima u eksterijeru i enterijeru. Izrađuje se u beloj boji.		
2. NAČIN PAKOVANJA		
Način pakovanja	Pakuje se u plastične kante od 1, 2.5, 5, 10 i 18 litara.	
3. TEHNIČKI PODACI		
Zapreminska masa (Gustina), g/cm³	1.68	
Viskozitet, mPa*s	6100 - 7100	
Boja	bela	
Vreme sušenja za T=20°C, rel. vl. vazduha = 65% (sati)	Suvo na dodir: 1 - 2 h Spremno za dalju obradu: najmanje 12 h	
Potrošnja, g/m²	235 - 275	
Sastav:	polimerno vezivo, punila i aditivi.	
Sadržaj VOC	Maksimalno dozvoljena vrednost sadržaja VOC (isparljive organske materije) za Osnovni premaz A(e) 30g/l, proizvod sadrži maksimalno 0.012 g/l.	
4. PRIPREMA PODLOGE		
PRIPREMA PODLOGE	Površina na koju se nanosi FONDO mora biti suva, ravna, čvrsta, bez prašine, slabo vezanih delova, pukotina, površinske vlage, znakova izoljavanja i masnih mrlja. Odgovarajuće podloge mogu biti površine od krečnih ili cementno-krečnih maltera (starosti najmanje 1 mesec), betonske površine (starosti najmanje 3 meseca), površine zaglađene kvalitetnim masama za izravnavanje, kao i površine prebojene disperzionim bojama ili ukrasnim malterima i sl. Površinu zaraženu algama, gljivicama ili plesnima obavezno očistiti od mikroorganizama i sanirati odgovarajućim sredstvima. Sve stare, slabo prihvaćene premaze potrebno je ukloniti, izvršiti sanaciju odgovarajućim materijalom pa tek onda pristupiti nanošenju podloge.	
5. PRIPREMA I NANOŠENJE		
PRIPREMA I NANOŠENJE	Pre upotrebe dobro promešati masu, po potrebi razrediti sa maksimalno 5% vode. FONDO se najčešće nanosi valjkom ili četkom u jednom sloju tako da se dobije ujednačeno obojena površina.	
Toniranje:	Ukoliko je toniranje potrebno preporučujemo PIGMENT MIX kolorante, alternativno i uz konsultaciju sa proizvođačem, mogu se upotrebljavati i toneri za vodorazredive boje drugih proizvođača.	
Toniranje - ograničenje	Obzirom da je boja bela i pokrivna (već zasićena belim pigmentom) prilikom toniranja možete dobiti isključivo svetle do srednje tonove	
Vreme sušenja i uslovi rada	Vreme sušenja pri normalnim uslovima (T=20°C, rel.vl. vazduha 65%) iznosi min. 12 h. Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude od +5°C do +30°C i relativna vlažnost vazduha ispod 65%. Ne raditi po direktnom suncu, vetru i kiši. Visoka vlaga i niske temperature mogu znatno produžiti vreme sušenja. Odmah nakon upotrebe alat oprati vodom. Očvrsle ostatke mehanički ukloniti.	
6. ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE		
ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE	Rok trajanja do 24 meseci u originalnom i neoštećenom pakovanju. Proizvod čuvati u originalnoj, zatvorenoj ambalaži na suvom mestu, zaštićeno od direktnog uticaja sunca, na temperaturi od +5°C do +30°C. Proizvod ne sme da smrzne.	
7. POSTUPANJE SA OTPADOM		
POSTUPANJE SA OTPADOM	Sa nastalim otpadom postupati u skladu sa važećim zakonskim propisima u oblasti upravljanja otpadom. Ostatke proizvoda ne treba odlagati ispuštanjem u kanalizacione sisteme, vodotokove ili zemljište i ne bacati zajedno sa kućnim otpadom, odlagati kao građevinski otpad-klasifikacijski broj otpada 17 09 04. Očišćena ambalaža se može reciklirati.	

8. BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU	
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU	Bezbednosni list dostupan na zahtev. Nije klasifikovan kao opasan.
Zaštita ruku i tela:	Koristiti zaštitne rukavice i radno odelo. Nakon svakog prekida ruke oprati vodom.
Zaštita očiju:	Koristiti zaštitne naočare.
9. KONTROLA KVALITETA	
KONTROLA KVALITETA	Karakteristike kvaliteta proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama, lokalnim, evropskim i drugim standardima. Tehnička uputstva u ovom listu su izrađena na osnovu naših iskustava i sa ciljem, da se prilikom upotrebe proizvoda dostižu optimalni rezultati. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uslovima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda. Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva prethodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.