

Ime proizvoda	Grupa proizvoda	Mesto proizvodnje
TEMELJNA ZA DRVO	Osnovna boja za drvo na vodenoj bazi	INOVA s.r. Slobodana Penezića 52 23000 Zrenjanin, Srbija
1. OPIS PROIZVODA I PODRUČJE PRIMENE		
TEMELJNA BOJA ZA DRVO je pokrivna, visokokvalitetna, osnovna boja za drvo, na bazi vodene disperzije akrilata. Dobro blokira tanin i ostale vodorastvorne fleke. Namenjena je za zaštitu spoljašnjih i unutrašnjih drvenih površina (prozora, vrata, ograda, drvenih krovnih konstrukcija, nadstrešnica i sl.), a pre nanošenja završnog emajla. Proizvodi se u beloj, mat boji.		
2. NAČIN PAKOVANJA		
Način pakovanja	Pakuje se u plastične kante od 1, 2.5 i 5 litara.	
3. TEHNIČKI PODACI		
Izgled	Tečan	
Boja	Bela	
Gustina (T = +20 °C), kg/l	~ 1.35	
pH (T = +20 °C)	7.1 - 8.9	
Sadržaj suve materije, %	59 - 62	
Vreme sušenja (T=20°C, rel. vl. = 60%)	Suvo na dodir: ~10-15 min Spreman za dalju obradu: ~6 h	
Okvirna potrošnja	1 l pokriva približno 16 - 17 m² u jednom sloju	
Sastav:	polimerno vezivo, mineralna punila, pigmenti, zgušnjivači, aditivi i voda.	
Sadržaj VOC	Maksimalno dozvoljena vrednost sadržaja VOC (isparljive organske materije) < 59 g/l.	
4. PRIPREMA PODLOGE		
PRIPREMA PODLOGE	Podloga mora biti: čista, suva, čvrsta i izbrušena, bez slabo vezanih delova prašine i ostalih nečistoća koje mogu nepovoljno uticati na prijanjanje premaza na podlogu. Vlažnost drveta ne sme prelaziti 12% (lišćari) i 15% (četinari). Stare, dobro očuvane premaze, dovoljno je samo prethodno prebrusiti brusnim papirom granulacije 220. U tim slučajevima nije potrebno nanositi osnovnu boju. Loše prihvaćene premaze ukloniti u potpunosti. Prilikom uklanjanja slabo vezanih premaza i pre prvog bojenja obavezno naneti TEMELJNU BOJU ZA DRVO. Površine od mekog drveta je dovoljno premazati samo jednim slojem. Površine od drveta bogatog taninom (hrast, bukva, kesten) i površine sa dosta čvorova, premazati sa dva sloja. Osušen premaz prebrusiti brusnim papirom granulacije 220, radi uklanjanja podignutih drvenih vlakana. Na ovako pripremljenu površinu nanositi završni emajl za drvo.	
5. PRIPREMA I NANOŠENJE		
PRIPREMA I NANOŠENJE	Pre upotrebe boju dobro promešati. Ukoliko se boja nanosi četkom ili valjkom treba je prethodno razrediti vodom do 5%, a ako se nanosi kompresorom razrediti vodom do 10%. Prilikom razređivanja boje vodom smanjuje se pokrivnost boje. Za razređivanje ne koristiti bilo kakva druga sredstva, osim čiste i hladne vode. Tokom bojenja nije dozvoljeno uticati na lak na bilo kakav način (dodatno razblaživanje vodom ili drugim sredstvima), jer će to neminovno uticati na ujednačenost izgleda osušenog filma premaza. TEMELJNU BOJU ZA DRVO nanositi u jednom pokrivnom premazu na meko drvo, a u dva pokrivna premaza na tvrdo drvo. Drugi sloj, pri odgovarajućim uslovima (temperatura od +20°C i relativna vlažnost vazduha od 60%) naneti na prethodno osušeni premaz, odnosno nakon 6 sati od nanošenja prethodnog sloja. Nanositi molerskim valjkom ili četkom namenjenim za nanošenje tankoslojnih disperzionih premaza. Optimalna radna temperatura je od +10°C do +25°C. Ne sme se koristiti pri temperaturama nižim od +5°C ili višim od +30°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha većoj od 80%. Sveže nanete površine, pri optimalnim uslovima, zaštititi od atmosferskih uticaja najmanje 24 sata. Odmah nakon upotrebe alat oprati vodom. Toniranje: Ukoliko je potrebno preporučujemo PIGMENT MIX kolorante, alternativno i uz konsultaciju sa proizvođačem, mogu se upotrebljavati i toneri za vodorazredive boje drugih proizvođača.	

	Obzirom da je boja bela i pokrivna (već zasićena belim pigmentom) prilikom toniranja možete dobiti isključivo svetle do srednje tonove. Ovo važi u svim situacijama osim kada na kantici nije jasno naznačeno da je reč o "B" (srednji tonovi) i "C" (duboki tonovi) bazi.
6. ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE	
ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE	Rok trajanja do 18 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, pri temperaturi od +5°C do +25°C zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti. Ne sme smrznuti!
7. POSTUPANJE SA OTPADOM	
POSTUPANJE SA OTPADOM	Sa nastalim otpadom postupati u skladu sa važećim zakonskim propisima. Prilikom odlaganja, boju ne mešati sa komunalnim otpadom, ne izlivati u kanalizaciju, vodotokove ili okolinu, već je pomešati sa cementom ili drugim upojnim materijalom i u stvrdnutom stanju odložiti je kao građevinski (klasifikacioni broj: 17 09 04) ili komunalni (klasifikacioni broj: 08 01 12) otpad. Očišćena ambalaža se može reciklirati.
8. BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU	
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU	Proizvod nije klasifikovan kao opasan. Bezbednosni list dostupan na zahtev.
Zaštita ruku i tela:	Ruke zaštititi nepropusnim rukavicama. Radno odelo. Pre pauze i nakon rada oprati ruke.
Zaštita očiju:	Oči zaštititi upotrebom zaštitnih naočara.
Zaštita disajnih puteva:	Zaštititi maskom u slučaju nanošenja boje mašinom za špricanje.
9. KONTROLA KVALITETA	
KONTROLA KVALITETA	Karakteristike kvaliteta proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama, lokalnim, evropskim i drugim standardima. Tehnička uputstva u ovom listu su izrađena na osnovu naših iskustava i sa ciljem da se prilikom upotrebe proizvoda dostižu optimalni rezultati. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uslovima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda. Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva prethodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.