

Ime proizvoda	Grupa proizvoda	Mesto proizvodnje
TRAVERTINO	Dekorativni akrilni malter grublje strukture	INOVA s.r. Slobodana Penezića 52 23000 Zrenjanin, Srbija
1. OPIS PROIZVODA I PODRUČJE PRIMENE		
TRAVERTINO je akrilni dekorativni malter u pastoznom stanju, namenjen za dekoraciju i zaštitu unutrašnjih i spoljašnjih zidnih površina sa efektom natur Marmorino kamena.		
Materijal odlikuje dobro prijanjanje na mineralne površine, vodoodbojnost, otpornost na UV zrake i vremenske uticaje.		
2. NAČIN PAKOVANJA		
Način pakovanja	Pakuje se u plastične kante od 1, 3.5, 7.5, 15 i 25 Kg.	
3. TEHNIČKI PODACI		
Karakteristika	Vrednost	
Gustina, kg/dm³	1.42 - 1.52	
Viskoznost, mPa/s	40 400	
PH vrednost	7.1 - 8.9	
Izgled	Pastozna masa	
Pokrivnost, kg/m²	2 - 2.5	
Vreme sušenja za T=20°C, rel. vl. vazduha = 65% (sati)	Suvo na dodir: ~8 - 10 h Spremno za dalju obradu: ~24 h	
Karakteristike osušenog filma boje	Otpornost na mokro trljanje: Otporan	
Sastav:	voda, vodena emulzija polimera, punioci, aditivi.	
Sadržaj VOC	Maksimalno dozvoljena vrednost sadržaja VOC (isparljive organske materije) za premaze za spoljašnje mineralne zidne podloge A(v) 40 g/l, proizvod sadrži maksimalno 3.05 g/l.	
4. PRIPREMA PODLOGE		
PRIPREMA PODLOGE	Podloga na koju se nanosi, mora biti suva, ravna, čvrsta, bez prašine, soli i masnih mrlja. Odgovarajuće podloge su: površine od krečnih, cementnih i krečno-cementnih maltera (stare najmanje mesec dana), vlaknasto-cementne ploče, gips-karton ploče, betonske površine (stare najmanje mesec dana), površine obrađene građevinskim lepkovima. Pre nanošenja TRVERTINO premaza, potrebno je izvršiti pripremu podloge i premazati podlogom dekorativnih tehnika FONDO ili, opciono, kvarc-akril fasadnom podlogom. Vreme sušenja podloge mora biti najmanje 12h. Nepravilnosti u vidu neravnina otežavaju obradu završnog sloja i onemogućavaju dobijanje željene strukture.	
5. PRIPREMA I NANOŠENJE		
PRIPREMA I NANOŠENJE	TRAVERTINO je masa već pripremljena za upotrebu. Potrebno je lagano promešati mikserom na najmanjem broju obrtaja. Materijal nanositi čeličnom gletaricom u debljini od 1.5 - 2 mm. Kod upotrebe na spoljašnjim zidnim površinama preporučuje se izrada u dva sloja. Drugi sloj nanositi nakon 24h. Debljina drugog sloja je približna debljini prvog i kod njega se odmah pristupa obradi. Primenom odgovarajućih tehnika, zavisno od željenog efekta, koristeći razne alate: češalj, molerska četka i stvarati nepravilne brazde i udubljenja. Kada površina počne da suši (nakon ~30 min, mada ovaj period zavisi od upojnosti podloge, spoljašnje temperature i eventualne izloženosti sunčevim zracima može znatno da varira) lagano površinu zapeglati prohromskom gletaricom da bi se brazde i udubljenja izravnali sa površinom. Nakon 10 minuta zapeglavati metalnom gletaricom. Različite vrste tehnika moguće je izvoditi dok drugi sloj nije potpuno suv. Kod nekih tehnika kada je materijal u poslednjoj fazi sušenja, nakon 2-4 h, mogu se po želji ucrtati blokovi kamena ili cigle i potom gletaricom preći površini pritiskajući je. U zavisnosti od željenog krajnjeg izgleda, nakon najmanje 24 h od ugradnje drugog sloja, dodatni efekti se postižu prebojavanjem površine transparentnim premazom VELATURA. Nakon nanošenja pažljivo vlažnim sunderom ispirati boju do željenog inteziteta. Materijal je suv na dodir nakon ~8 - 9 h. Optimalni uslovi za rad su na temperaturi od +5°C do +30°C i relativnoj vlažnosti vazduha ispod 75%.	

	Uslovi rada utiču na vreme sušenje. Površine zaštititi od direktnih sunčevih zraka, kiše i vetra. Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vreme sušenja. Odmah nakon upotrebe alat oprati vodom. Očvrsle ostatke mehanički ukloniti.
6. SKLADIŠTENJE I ROK UPOTREBE	
SKLADIŠTENJE I ROK UPOTREBE	Rok trajanja do 12 meseci u originalnom i neoštećenom pakovanju. Proizvod čuvati u originalnoj, zatvorenoj ambalaži na suvom mestu, zaštićen od direktnog uticaja sunca, na temperaturi od +5°C do +30°C.
7. POSTUPANJE SA OTPADOM	
POSTUPANJE SA OTPADOM	Sa nastalim otpadom postupati u skladu sa važećim zakonskim propisima u oblasti upravljanja otpadom. Ostatke proizvoda ne treba odlagati ispuštanjem u kanizacione sisteme, vodotokove ili zemljište i ne bacati zajedno sa kućnim otpadom, odlagati kao građevinski otpad - klasifikacijski broj otpada 17 09 04. Ostaci ambalaže razvrstavaju se prema klasifikacijskom broju 08 01 12. Očišćena ambalaža se može reciklirati.
8. BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU	
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU	Proizvod nije klasifikovan kao opasan. Bezbednosni list dostupan na zahtev. - Zaštita ruku i tela: Koristiti zaštitne rukavice i radno odelo. Nakon svakog prekida ruke oprati vodom. - Zaštita očiju: Koristiti zaštitne naočare.
9. KONTROLA KVALITETA	
KONTROLA KVALITETA	Karakteristike kvaliteta proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama, lokalnim, evropskim i drugim standardima. Tehnička uputstva u ovom prospektu su izrađena na osnovu naših iskustava i sa ciljem, da se prilikom upotrebe proizvoda dostižu optimalni rezultati. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uslovima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda. Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva prethodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.